



תו תקן 1731



מכון התקנים הישראלי



LOW VOC

02/2020

סופר גמיש חלק

תיאור המוצר

ציפוי אקרילי גמיש לגישור על פני סדקים קיימים ולמניעת הופעת סדקים בקירות חיצוניים. משמש לציפוי קירות חוץ בבנייה הפרטית והקבלנית ובבניינים המיועדים לשיפוץ, בהם קיימת תופעת סדיקה. מגשר על סדקים עד רוחב של 2 מ"מ. לאחר הייבוש נוצר משטח גמיש ועמיד לאורך שנים, הציפוי עמיד בפני קרינת UV. שכבת הציפוי נושמת ומעבירה אדי מים החוצה.

הכנת השטח

יש להסיר צבע ישן שאינו מחובר היטב לתשתית. יש לנקות את התשתית מכל חומר זר שאינו יציב ולצבוע שכבת פריימר 2X. תיקוני פגמים קלים יש למלא עם אלטק וילט של נירלט (בתוספת 25% צמנט) כאשר יש להחליק את פני השטח. סדקים יש למלא עם מרק קיר גמיש בעזרת שפכטל, עד למרחק של 3 ס"מ מקצוות הסדק. יש לחזור ולצבוע בפריימר 2X על התיקונים לפני יישום סופר גמיש.

הוראות יישום

סופר גמיש חלק ניתן ליישם באמצעות רולר פרווה, התזת קומפרסור לקבלת פני שטח של קליפת תפוז או בהתזת איירלס לקבלת פני שטח חלקים. * הערה: מסוגל לגשר על סדקים עד 2 מ"מ בשימוש על פי מפרט מתאים ובעובי הנדרש.

ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

גימור

גוון: כל גוויי מניפת נירלט.
גימור: מט

נתונים טכניים

מכיל: תערובת אקרילית אלסטית על בסיס מים.
דילול: עד 7% במים.
כושר כיסוי: * 0.8-1.2 ק"ג / מ"ר.
* כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.
עובי פילם יבש: 600 מיקרון.
משקל סגולי: 1.2-1.4 ק"ג לליטר.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7 מעלות צלזיוס, וכאשר צפוי גשם בטווח של 72 שעות.

זמני ייבוש

ייבוש למגע: 2 שעות
ייבוש בין השכבות: 3 שעות
ייבוש סופי: 24-48 שעות
(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו-80% לחות)

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

20,5 ק"ג

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לטשטף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

