



אלטק ויולט

שפכטל אקרילי להחלקת קירות חוץ. בעל כושר הידבקות גבוה וחוזק מכני רב. גימור לבן חלק. נושם ואינו מצהיב. מיועד לבניה טרומית, טונלים, קירות טיח רגילים, גבס ועוד.

הכנת השטח

יש לדאוג לתשתית נקיה לחלוטין מאבק, שמנים, גריז וכו'. יש להוריד חלקי מתכת, ברזל, צנרת ולסתום חורים גסים בבטון. אין צורך בדילול. יש להוסיף לאלטק 25% מלט אפור (צמנט פורטלנד) מעורבב במים לחיזוק התערובת ולשיפור עמידות החומר. יש לערבב את הצמנט עם המים עד לקבלת מרקם משחתי ולהוסיף אל האלטק עד קבלת מרקם אחיד.

הוראות יישום

יש ליישם את החומר בשכבות של עד 2 מ"מ לשכבה ולהמתין לפחות 24 שעות (בתנאי מזג אוויר רגילים) לפני יישום צבע יסוד. בחורף יש להמתין לייבוש ארוך יותר ולהקפיד ליישם את הצבע, רק כאשר האלטק ויולט יבש לחלוטין. להחלקת קירות סדוקים: יש למלא תחילה את הסדקים בנירוטקס. ניתן ליישם במאלדג', שפכטל, התזה.

דילול

אין צורך בדילול.

כושר כיסוי מירבי*

כ-2.5-0.5 ק"ג / מ"ר
* כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האויר.

ייבוש**

למגע: כשעה. בין השכבות: כ-4 שעות. לייבוש סופי: 48 שעות.
** בתנאי אקלים של 25°C ולחות יחסית של 80%.

גדלי אריזות 25, 8 ק"ג	חיי מדף ואחסנה 24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.	ניקוי כלים וידיים במים וסבון	הגבלות אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C.	רמת גימור מט	גוון לבן
---------------------------------	---	--	---	------------------------	--------------------



לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיתיים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאזהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.