



היפרסיד EXTRA

היפרסיד EXTRA הינו צבע לצביעת תקרות וקירות פנים (קירות גבס, טיח, בטון). לבן במיוחד, בעל כושר כיסוי גבוה ואינו מצהיב. מכיל תוסף אנטי ספאטר המונע התזה של החומר במהלך צביעה עם רולר. נושא תו תקן ישראלי 1637.

הכנת השטח

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון סיד ישן, צבע מתקלף, שמנים וכו'. יש לוודא שצבע ישן מחובר היטב לתשתית. בתשתית חדשה יש לצבוע שכבת יסוד וונדרספיד של נירלט כצבע ראשון למילוי השליכטה הלבנה. באם נדרשים תיקוני פגמים, חורים וכו', יש למלא עם גולד בונד/רוקבונד/פרוסימו+. אין לצבוע סיד סינטטי על קירות הצבועים בצבע אקרילי או פלסטי. בתשתית חדשה: שליכטה לבנה יש לצבוע שכבת יסוד וונדרספיד של נירלט כצבע ראשון למילוי. תשתית בטון: ניתן לצבוע ישירות לאחר ניקיון של התשתית.

הוראות יישום

מברשת, רולר או התזת איירלס.

דילול

הערבוב הראשון צריך להיעשות ללא תוספת מים. לאחר מכן יש לדלל בכ-20% מים לשכבה הראשונה וכ-10% לשכבות הנוספות.

כושר כיסוי מירבי*

כ-8 מ"ר / ליטר

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המירבי.

ייבוש**

למגע: כשעה. בין השכבות: כ-2-3 שעות. ייבוש סופי: 24 שעות.

** בתנאי אקלים של 25°C ו-80% לחות.

גוון	רמת גימור	הגבלות	ניקוי	חיי מדף ואחסנה	גדלי אריזות
לבן	מט	אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C.	כלים וידיים במים וסבון	24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.	גדלי 18,5,3 ליטר

