



יסוד מקשר לצבעוני

צבע יסוד על בסיס מים, החודר לתשתית ומחזק אותה ומאפשר היצמדות צבעים וציפויים עליונים. לשימוש פנימי וחיצוני. משמש כשכבה ראשונה על טיח שחור או בטון, לפני יישום "שליכט צבעוני EXTRA" או צבעים אקריליים אחרים.

הכנת השטח

טיח שחור חדש יש לנקות בעזרת מטאטא כביש או שטיפה במים, להסרת גרגרי הטיח הרופפים. בקירות קיימים: יש להסיר את כל הצבע המתקלף או הרופף. יש לוודא שצבע ישן יציב ומחובר היטב לקיר. פגמים וחורים יש לתקן ולהחליק בעזרת אלטק חוץ, סדקים יש לפתוח ולאחר צביעת היסוד, למלא עם נירוטקס. קירות צבועים, יש לשטוף במכונת לחץ מים להסרת פיח, אבק ולכלוך.

הוראות יישום

זומלץ ליישם ברולר (פרוזה ארוכה) או בהתזה. ביישום במברשת על טיח שחור, תהיה צריכה גבוהה יותר של חומר. יש להשתמש במברשת בפירות, היכן שרולר אינו מגיע.

דילול

ב- 20-25% מים.

כושר כיסוי מירבי*

כ- 3.9 מ"ר לליטר על גבי טיח שחור

כ- 5.5 מ"ר לליטר על גבי שליכטה לבנה

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.

ייבוש**

למגע: כ-4-6 שעות. ייבוש סופי: 72 שעות.

** בתנאי אקלים של 25°C ו-80% לחות.

גדלי אריזות 16 ליטר	חיי מדף ואחסנה 24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.	ניקוי כלים וידיים במים וסבון	הגבלות אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C. בשימוש חיצוני - אין ליישם כאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח של 72 שעות.	רמת גימור מט	גוון לבן וגוני פסטל
-------------------------------	---	--	--	------------------------	-------------------------------



לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמורים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.