



שליכט אקרילי בגר

שליכט אקרילי בגר הינו טיח שליכט מוכן לשימוש, המיועד לגימור והחלקת קירות בבנייה המתועשת והטרומית. שליכט אקרילי בגר מאפשר יישום מהיר בחומר אקרילי מוכן המודבק באופן מושלם לבטונים חלקים ומאפשר סגירת חורי אוויר ופגמים שבין היציקות לקבלת משטח ישר וחלק. החומר קל ונוח למריחה ועיבוד. לשימוש פנימי בלבד.

הכנת השטח

יש לנקות את הבטונים מאבק, שאריות בטון שומנים וכו'. יש להמתין לייבוש מלא של התשתית לפני תחילת יישום שליכט אקרילי בגר.

הוראות יישום

בעזרת מאלדג' מתכת או שפכטל. החומר ניתן ליישום ידני או בהתזה על קיר לפני החלקתו. יש ליישם שתי שכבות, בדרך כלל בעובי של 1-2 מ"מ בכל שכבה, בהתאם למצב פני השטח. יש להמתין לייבוש השכבה הראשונה כ-3 שעות לפני יישום השכבה השנייה. לגימור מושלם, ניתן לאחר היישום, ליישם שכבה אחת של רוקבונד/גולד בונד של נירלט ואז לצבוע צבע עליון מסדרת אקונויר.

דילול

אין צורך בדילול

כושר כיסוי מירבי*

כ- 2 ק"ג / מ"ר

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.

ייבוש**

בין השכבות: כ-3-4 שעות. לייבוש סופי: 24 שעות.

** בתנאי אקלים של 25°C ו-80% לחות.

גודל אריזות	חיי מדף ואחסנה	ניקוי	הגבלות	רמת גימור	גוון
28 ק"ג	24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.	כלים וידיים במים וסבון	אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C.	מט	לבן



לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומו המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמנים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.