



שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M150

שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M150 הינו שליכט אקרילי גמיש. משמש לציפוי דקורטיבי ולהגנה על קירות חיצוניים ופנימיים. מקנה לקירות הבית מראה טבעי במרקם בינוני. שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M150 בעל עמידות בתנאי חוץ, מאפשר יציאת אדי מים, בעל כושר הידבקות גבוה לתשתית ומגשר על פני סדקים עד 2 מ"מ (כמות מומלצת ליישום: 2-2.4 ק"ג / מ"ר). מיועד ליישום על גבי טיח שחור או בטונים חלקים. שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M150 נושא תו תקן ישראלי 1731.

הכנת השטח

בטיח שחור יש להמתין לאשפרה מלאה. יש להסיר אבק, לכלוך ומזהמים נוספים. באם הקירות נשטפו במים, הקפד על ייבוש טרם יישום הציפוי. יש ליישם שכבה אחת של פריימר לפי הפירוט הבא: א. על גבי קירות צבועים - יסוד מקשר לצבעוני (דילול במים). ב. על גבי תשתית אחרת כגון שליכטה לבנה, צמנט בורד וכו' יש ליישם פריימר 2X (דילול טרפנטין). יש להמתין לפחות 6 שעות לייבוש מלא. יש לוודא שהתשתית יבשה לחלוטין טרם היישום.

הוראות יישום

יש לבחוש היטב את השליכט לפני השימוש. יש ליישם שכבה של שליכט צבעוני EXTRA קלאסי M150 באמצעות מאלדג' מתכת ולשפשף במאלדג' פלסטיק עד קבלת המרקם הנדרש.

דילול

מוכן לשימוש.

כושר כיסוי מירבי*

כ-2.4-2 ק"ג / מ"ר (בהתאם לחספוס התשתית והטקסטורה המבוקשת)

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המירבי.

ייבוש**

למגע: כ-3-4 שעות. ייבוש סופי: 72 שעות.

** בתנאי אקלים של 25°C ו-80% לחות.

גדלי אריזות	חיי מדף ואחסנה	ניקוי	הגבלות	רמת גימור	גוון
24 ק"ג	24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.	כלים וידיים במים וסבון	אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C או מעל 35°C, וכאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח ייבוש של 72 שעות. בתקופת החורף, כשהטמ'פ' נמוכות, זמני הייבוש מתארכים מאוד.	מט, מרקם בינוני	כל גווני מניפת נירלט



לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאזהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.