

סטוקו ונציאנו

גימור

גוון: 24 גווני מניפת סטוקו ונציאנו
מרקם: חלק במיוחד
גימור: ברק גבוה

נתונים טכניים

מכיל: משחה אקרילית על בסיס מים, עדינה במיוחד.
דילול: מוכן לשימוש.
כושר כיסוי * כ- 2-2.5 מ"ר / ק"ג.
*** כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.**

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7 מעלות צלזיוס.

זמני ייבוש

ייבוש בין השכבות: 4 שעות
ייבוש סופי: 24 שעות

(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו- 80% לחות).

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

25, 7 ק"ג

תיאור המוצר

אפקט מיוחד במינו המקנה לקירות פנימיים במבנה, מראה של שיש טבעי חלק, בגימור משי, בשלל גוונים. סטוקו ונציאנו מעניק מראה אצילי ומהודר. ניתן ליישם על קירות חדשים לאחר החלקתם עם מרק אמריקאי "גולד בונד" או על קירות לאחר הכנת שטח מתאימה. מתאים ליישום גם על קירות גבס. וטיח גבס.

הכנת השטח

קירות חדשים: יש לשפשף ולהחליק וליישם שתי שכבות של מרק אמריקאי "גולד בונד".

קירות גבס: יש ליישם שכבה אחת של מרק אמריקאי "גולד בונד". יש לנקות את פני השטח לאחר השפשוף, להסיר את האבק ולצבוע שכבת יסוד "פריימר לצבעוני" בגוון הדומה לגוון הונציאנו הדרוש, או פריימר S בגוון שקוף.

הוראות יישום

יש ליישם באמצעות מאלדג' נירוסטה בשכבה דקה.
שכבה ראשונה: יש ליישם בתנועות סיבוביות, אין ליישם בקווים ישרים. יש למרוח את כל הקיר ולהמתין לייבוש לפחות 4 שעות לפני יישום שכבה שנייה.
שכבה שנייה: יש למרוח שכבה דקה בעזרת שפכטל, בתנועות של חצי סיבוב (כדוגמאת האות S) פעם בכיוון אחד, ולאחר מכן בכיוון הנגדי. תוך מריחת החומר, יש להחליקו בתנועות מהירות עם השפכטל. רחב השפכטל יקבע במידה רבה את אופי הגימור שיתקבל.

יש להמשיך ולהחליק את פני השטח תוך כדי תהליך הייבוש של הסטוקו. רמת הברק שתתקבל תלויה ברמת הלחיצה וההחלקה תוך כדי תהליך הייבוש של החומר.

ניתן למרוח לכה על בסיס מים יום לאחר גמר היישום, על מנת להקנות לקירות עמידות גבוהה יותר בפני מים והתלכלכות.

הוראות ניקוי

כלים וידיים יש לנקות במים וסבון מיד לאחר השימוש.