



# לכה שקופה על בסיס מים

לכה אקרילית שקופה על בסיס מים לשימוש פנימי וחיצוני. שומרת על המראה הטבעי של העץ ומעניקה הגנה כנגד חדירת מים, פטריות, עובש וריקבון. בעלת עמידות גבוהה בפני פגעי מזג האוויר: לחות, גשם וקרנית השמש. נושמת ושומרת על גמישות וברק לאורך זמן. מדוללת במים, מתייבשת מהר וללא ריח לוואי.

שימושים: מיועדת לצביעת דלתות, חלונות, משקופים, פרגולות, רהיטי גן, תריסי עץ, ועוד. ניתנת ליישום כשכבה אחרונה על גבי לזור מגן לעץ של נירלט או כשכבה ראשונה על העץ בשימוש פנימי. חשוב! יישום של לכה שקופה (לא מגוונת) אינו מקנה הגנה מספקת בפני פגעי מזג האוויר ולכן יש ליישם תחילה לזור מגן לעץ מגוון.

## הכנת השטח

עץ חדש: יש ללטש את העץ קלות להסרת זיפי העץ וליצירת משטח חלק. עץ ישן וצבוע: יש להסיר אבק, לכלוך, שמן, וכל חומר זר אחר לפני הצביעה. יש להסיר שכבת עץ רקובה (אפורה) על ידי ליטוש עד לקבלת מראה העץ הטבעי. עובש ופטריות יש להסיר ע"י אקונומיקה ומים, שטיפה במים נקיים וייבוש מלא.

## הוראות יישום

במברשת, רולר, פד, התזה. יש לבחוש היטב את הלכה לפני היישום. הגוון הסופי של הלכה מושפע מסוג וגוון העץ הנצבע. הלכה נראית חלבית באריזה וביישום אך תהיה שקופה לאחר הייבוש. יש ליישם 2-3 שכבות. יש ללטש קלות להחלקה לאחר השכבה הראשונה (הגורמת לסיבי העץ להתרומם).

## כושר כיסוי מירבי\*

כ-13 מ"ר / ליטר

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המירבי.

## דילול

ביישום במברשת, רולר או פד, הלכה מוכנה לצביעה. במידת הצורך יש לדלל עד כ-10% מים.

## ייבוש\*\*

למג: כחצי שעה. בין השכבות: כשעתיים. ייבוש סופי: 24 שעות.

\*\* בתנאי אקלים של 25°C - 80% לחות.

גודל אריזות	חיי מדף ואחסנה	ניקוי	הגבלות	רמת גימור	גוון
3,0.75 ליטר	24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש	כלים וידיים במים וסבון	אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C. בשימוש חיצוני - אין ליישם כאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח של 72 שעות.	מט, משי	שקוף



לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאזהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.