



ציפויים



תו תקן 1731



מכון התקנים הישראלי



LOW VOC

03/2020

שליכט צבעוני EXTRA נטורה

גימור

גוון: כל גוון מניפת נירלט.
גימור: מט

נתונים טכניים

מכיל: אגרגטים, דבק מקשר, חומרים מיצבים.
דילול: מוכן לשימוש.

כושר כיסוי: 2.8 - 4 ק"ג / מ"ר *

תלוי בסוג החומר הנבחר.

* כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.

משקל סגולי: 1.9 (± 0.05) ק"ג לליטר.

הגבלות

יש לוודא שהתשתית יבשה לחלוטין טרם היישום. אין ליישם את החומר כאשר הטמפ' מתחת ל- 10°C /או כאשר צפוי גשם בכל זמן הייבוש.

זמני ייבוש בתנאי אקלים של 20°C

ייבוש למגע: 3-4 שעות

ייבוש סופי: 72 שעות

בתקופת החורף, כשהטמפ' נמוכות, זמני הייבוש מתארכים מאוד.

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

24 ק"ג

תיאור המוצר

טיח אקרילי במראה מינרלי-טבעי, בגימור מט, משמש כציפוי דקורטיבי של קירות חיצוניים ופנימיים ומאפשר ליצור מספר טקסטורות על הקיר. שליכט EXTRA נטורה עמידות חיצונית מעולה בתנאי אקלים קשים. שליכט EXTRA נטורה מאפשר יציאת אדי מים, גמיש ומגשר על סדקים. מיועד ליישום על גבי קירות טיח שחור, בטונים ושפריץ מותז. נושא תו תקן ישראלי 1731.

הכנת השטח

טיח חדש: טיח חדש יש לאשפר במים, להמתין לייבוש מלא וליישם יסוד מקשר לצבעוני. **מבנים ישנים:** יש לבדוק את מצב התשתית והצבע ולהסיר חלקי צבע רופפים. תיקונים והחלקה ניתן לבצע עם טיט אקרילי של נירלט. סדקים יש למלא עם מרק קיר גמיש. לאחר הכנת השטח, יש ליישם פריימר X. **מבנים חדשים / צבע תקין:** יש ליישם יסוד מקשר לצבעוני של נירלט.

הוראות יישום

- **G1 מרקם עדין (שתי שכבות, בקירות פנים, על תשתיות חלקות, ניתן להסתפק בשכבה אחת בלבד):** לאחר יישום הפריימר, יש ליישם שכבה ראשונה באמצעות מאלדג' פלסטיק או מתכת וליצור שכבה ישרה ומלאה. יש להמתין לייבוש של 4 שעות לפחות (בתנאים המצוינים בזמני הייבוש) וליישם שכבה שנייה עם אותו מאלדג'. לאחר המתנה של כ- 10 דקות, יש לשפשף עם ספוג ויסקוזה בעדינות ולבצע החלקה עדינה עם מאלדג' נירוסטה. מגשר על פני סדקים עד 2 מ"מ. כושר כיסוי: כ- 3 ק"ג / מ"ר.
- **G15 מרקם עדין (שכבה אחת):** לאחר יישום הפריימר וייבושו, יש ליישם שכבה בעובי של כ- 3 מ"מ (אין להסיר חומר עודף). יש להמתין כ- 10-15 דקות (בתנאי מזג אוויר רגילים) לייבוש חלקי. יש להדק עם מאלדג' נירוסטה בתנועות עדינות, על כל משטח המאלדג' לקבלת משטח חלק עם חורים. לקבלת משטח עם יותר "פציעות" יש להשתמש במאלדג' פלסטיק חדש ורטוב בתנועות מעלה מטה. רצוי לבצע ניסיון בקטע קטן לפני מריחת כל השטח. מגשר על פני סדקים עד 2 מ"מ. כושר כיסוי: כ- 2.5-2.8 ק"ג / מ"ר, בהתאם לחספוס התשתית.

אמצעי זהירות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשתוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. **הערות כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמין ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי

- G2 מרקם בינוני (שכבה אחת):** יש ליישם שכבה בעובי של 3-4 מ"מ (אין להסיר חומר עודף), להמתין כ- 10 דקות בקיץ וכ- 30 דקות בחורף ולהחליק באמצעות מאלדג' פלסטיק או מתכת (רצוי נירוסטה). יש לשפשף עם כל שטח המאלדג', ללא לחץ, ליצירת "עננות". גישור על סדקים של 1 מ"מ. כושר כיסוי: כ- 4 ק"ג / מ"ר.
- G3 מרקם גס (שכבה אחת):** יש ליישם שכבה בעובי של כ- 4 מ"מ. יש לשפשף עם מאלדג' פלסטיק לקבלת "פציעות" במרקם: שפשוף מלמעלה למטה וחזרה בתנועות קצרות, יקנה מראה של "פציעות" קצרות. שפשוף בתנועות ארוכות יקנה חריצים ארוכים. ניתן גם לבצע את השפשוף לרוחב. תנועות סיבוביות יקנו חריצים בעיגול. ככל שהתנועה ארוכה יותר, כך העיגולים יהיו ארוכים וצפופים יותר. גישור על סדקים של 1 מ"מ. כושר כיסוי: כ- 4 ק"ג / מ"ר.

מומלץ לקבל הדרכה וייעוץ מאנשי הייעוץ הטכני של נירלט.

ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. **הערות כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמורים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.