



טיט אקרילי - CASA NOVA

ליישור ומילוי קירות שפריץ מותז וקירות פגומים

גימור

גוון: טבעי (בז)
גימור: מט

נתונים טכניים

מכיל: תערובת תחליב אקרילי ומינרלי על בסיס מים.

דילול: מוכן לשימוש.

כושר כיסוי: * כ-3 ק"ג / מ"ר.

* כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האוויר.

זמני ייבוש

בין השכבות: 24 שעות

ייבוש סופי: 48 שעות (בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו-80% לחות).

בתקופת החורף כשהטמפרטורה נמוכה זמני הייבוש מתארכים מאוד.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות צלזיוס, כאשר צפוי גשם בטווח של 72 שעות ובכל זמן הייבוש בחורף.

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

25 ק"ג

תיאור המוצר

טיט אקרילי מיוחד מסדרת CASA NOVA לחידוש ושימור מבנים. הטיט האקרילי מוכן לשימוש, מיועד למילוי ויישור טיח שפריץ מותז, בטונים וקירות פגומים, לפני יישום ציפויים כגון שליכט צבעוני או סופר גמיש טקסטורה. החומר קל ונוח לעבודה ובעל ייבוש מהיר ביחס לטיח שחור (אינו דורש אשפרה)

הכנת השטח

קירות שפריץ צמנטי: יש להסיר את קצוות השפריץ הקיים, על מנת "להנמיך גובה", לחסוך בכמות הנדרשת ולצמצם את עובי המילוי. את ההסרה יש לבצע באמצעות מגרדת טיח/ מסור טייחים. יש לבצע שטיפה במכונת לחץ מים גבוה להסרת האבק או הלכלוך. יש להמתין לייבוש מלא של התשתית לפני תחילת היישום. ביישום על תשתית מינרלית, יש ליישם פריימר X מדולל ב-25% טרפנטין. על תשתית צבועה, יש ליישם יסוד מקשר לצבעוני (מדולל במים).

הוראות יישום

יש להשתמש במאלדג' מתכת / נירוסטה ב-2-1 שכבות, עד ליישור של פני השפריץ למשטח ישר. יש להמתין כ-24 שעות בין השכבות. **עובי שכבה:** כ-2-3 מ"מ לשכבה. על משטח שפריץ יהיה העובי הממוצע (בין השקעים לבלטות) כ-2-5 מ"מ.

ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון מיד לאחר השימוש.

אמצעי זהירות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולארוז את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לטוֹף היטב במים זורמים ולפנות לליעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לליעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמין ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.