



CASA NOVA טיט אקרילי

טיט אקרילי מיוחד, מוכן לשימוש, למילוי וליישור טיח שפריץ מותז, בטונים וקירות פגומים. קל ונוח לעבודה ובעל ייבוש מהיר ביחס לטיח שחור (אינו דורש אשפרה). לשימוש פנימי וחיצוני. משמש למילוי וליישור קירות שפריץ מותז ובטונים, לפני יישום ציפויים כגון שליכט צבעוני או סופר גמיש טקסטורה.

הכנת השטח

קירות שפריץ צמנטי: יש להסיר את קצוות השפריץ הקיים על מנת "להנמיך גובה", לחסוך בכמות הנדרשת ולצמצם את עובי המילוי. את ההסרה יש לבצע באמצעות מגרדת טיח/ מסור טיחיים. יש לבצע שטיפה במכונת לחץ מים גבוה להסרת האבק והלכלוך. יש להמתין לייבוש מלא של התשתית לפני תחילת היישום. ביישום על תשתית מינרלית, יש ליישם פריימר 2X מדולל ב-20% טרפנטין. על תשתית צבועה, יש ליישם יסוד מקשר לצבעוני (מדולל במים).

הוראות יישום

יש להשתמש במאלדג' מתכת/נירוסטה. היישום יתבצע ב-1-2 שכבות, בהתאם לעובי הנדרש עד ליישור פני השפריץ למשטח ישר. יש להמתין כ-24 שעות בין השכבות. עובי שכבה: כ-2-3 מ"מ לשכבה. על משטח שפריץ יהיה העובי הממוצע (בין השקעים לבלוטות) כ-2-5 מ"מ.

דילול

אין צורך בדילול. מוכן לשימוש.

כושר כיסוי מירבי*

כ-1-4 ק"ג / מ"ר

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המירבי.

ייבוש

בין השכבות: 24 שעות. לייבוש סופי: 72 שעות.

** בתנאי אקלים של 25°C-1-80% לחות.

גודל אריזות	חיי מדף ואחסנה	ניקוי	הגבלות	רמת גימור	גוון
25 ק"ג	24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש	כלים וידיים במים וסבון	אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C. בשימוש חיצוני - אין ליישם כאשר צפי גשם ו/או סופת חול בטווח של 72 שעות. במקופת החורף כשהטמפרטורה נמוכה זמני הייבוש מתארכים מאוד.	מט	טבעי (בז')



לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשטח לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומו המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאזהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.