



אונירלק על בסיס מים

צבע עליון אטום על בסיס מים בגימור מבריק, המיועד לצביעת מתכת, עץ וקירות לאחר הכנת שטח מתאימה. אונירלק על בסיס מים מתאים לשימוש פנימי וחיצוני. המוצר נטול ריחות ואינו מכיל ממיסים מזיקים ולכן מתאים במיוחד לצביעת קירות וריהוט בחדרי ילדים.

הכנת השטח

מתכת מגולוונת: יש להסיר שמנים ולבצע חספוס קל של פני השטח עד להסרת הברק מהגיליון וליישם יסוד פנולי 503 של נירלט. ברזל שחור / חלוד: יש להסיר לכלוך, אבק ושמנים באמצעות מדלל 032, להסיר חלודה באמצעות מברשת פלדה (רצוי מכנית) וליישם יסוד פנולי 503 של נירלט. עץ חדש: יש ללטש את פני העץ עד להגעה לפני שטח חלקים לחלוטין ולצבוע ביסוד ראשון סינטטי של נירלט. עץ צבוע: יש ללטש קלות את הצבע הקיים. פגמים יש לתקן עם שפכטל לעץ של נירלט וצביעת יסוד ראשון סינטטי. קירות צבועים: יש לנקות מאבק ולכלוך, להסיר חלקי צבע רופפים ולבצע ליטוש קל לפני השטח. יש לתקן חורים ופגמים ע"י פרוסימו+ של נירלט (בקירות פנימיים) ואלטק ויולט (בקירות חיצוניים). על גבי התיקונים יש לצבוע באקוזה פריימר (בקירות פנימיים) או בפריימר 2X (בקירות חיצוניים). קירות חדשים: על הקיר להיות חלק ביותר. רצוי לבצע שפכטל מלא, ליטוש וניקוי הקיר מאבק ולכלוך. לצבוע באקוזה פריימר (בקירות פנימיים) או בפריימר 2X (בקירות חיצוניים).

הוראות יישום

יש ליישם 2 שכבות באמצעות מברשת, רולר או התזה.

דילול

ביישום על גבי עץ וקירות יש לדלל את הצבע במים בכ- 10%. ביישום על מתכת אין לדלל.

כושר כיסוי מירבי*

כ-7 מ"ר לליטר (תלוי בסוג התשתית)

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המירבי.

ייבוש**

למגע: כשעה. בין השכבות: כ-2-3 שעות. לייבוש סופי: 24 שעות.

** בתנאי אקלים של 25°C ו-80% לחות.

גדלי אריזות 3,075 ליטר	חיי מדף ואחסנה 24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש	ניקוי כלים וידיים במים וסבון	הגבלות אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C. בשימוש חיצוני - אין ליישם כאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח של 72 שעות.	רמת גימור מבריק	גוון כל גווני מניפת נירלט
----------------------------------	---	--	--	---------------------------	-------------------------------------

