

# טיח ווגה

## גימור

**גוון:** 48 גוונים לפני מניפת ווגה (ניתן לערבב בין הגוונים) ו-6 גווי B.tone ייחודיים.  
**גימור:** מט

## נתונים טכניים

**מכיל:** סיד, חול, מחצבי כורכר וגיר, מלט, פיגמנטים מינרליים ותוספות מיוחדות.

**דילול:** 30 ק"ג ווגה, ב-7 ליטר מים.

**זמן ערבול:** במערבל בטון כ-5 דקות, ב"אמבטיה" כ-10 דקות.

**כושר כיסוי:** \* א. על גבי בלוקים, לבנים, בטון לאטימה וליישור לגימור כפרי משופשף:

כ-15 ק"ג / מ"ר. ב. על גבי טיח שחור, בטון לדקורציה, לגימור כפרי משופשף:

כ-4-6 ק"ג / מ"ר. לגימור מגורד (קרץ פוץ): כ-10-12 ק"ג / מ"ר.

\* **כושר הכיסוי** מחושב לפי עבודת פועל מיומן ע"ג תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האויר.

## הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות צלזיוס ואם צפוי גשם בשבוע שלאחר מכן. אין להרטיב או לאשפר את הווגה לאחר היישום.

## זמני ייבוש

**ייבוש סופי:** כ-3 שעות בקיץ, כ-6-12 שעות בחורף.

## אחסנה

במקום קריר, מוצל ויבש.

## אריזות

30 ק"ג

## תיאור המוצר

טיח מינרלי רב עובי, עמיד במיוחד, במראה טבעי ומסורתי המגיע במבחר גוונים טבעיים. לוווגה טקסטורות שונות המעניקות אפקטים מיוחדים בקירות פנים וחוף. את הווגה ניתן ליישם בעובי החל מ 5 מ"מ ועד / 2 מ"מ בשכבה אחת. ניתן ליישם את הווגה על טיח מיישר חדש, ישירות על השלד כטיח חד שכבתי או על גבי שפריץ או השלכה ישנים, וזאת כדי לחדש ולהקנות למבנה מראה חדש לחלוטין המסתיר ומתעלם מכל מה שהיה קודם לכן.

## הכנת השטח

יש לוודא שהתשתית חזקה ויציבה. במבנה ישן יש לבצע שטיפה של הקירות במכונת לחץ מים גבוה. יש להרטיב את המשטח לפני יישום הווגה. על גבי לוח גבס מומלץ ליישם שכבת פריימר 2X בדילול של 25% טרפנטין ולאחר מכן מיקרו פריימר. ניתן ליישם את הווגה גם על גבי צבע אקרילי קיים לאחר יישום שכבת יסוד מיקרו פריימר.

## הוראות יישום

הווגה מגיעה באבקה (שק של 30 ק"ג), אותה יש לערבב עם 7 ליטר מים ולערבב היטב עד הגעה לתערובת אחידה ואז להוסיף חצי ליטר של לטקס 2000 תוצרת נירלט. יש לערבב במערבל בטון כ-5 דקות או ב"אמבטיה" כ-10 דקות. את הווגה יש ליישם באמצעות מאלדג' מתכת בעובי הנדרש וליישר את פני הקיר. לאחר ייבוש חלקי (בד"כ כ-15 דקות ועד שעה, בהתאם לתנאי מזג האויר), יש לשפשף את פני השטח באמצעות ספוג טייחים (פילץ) קשה בתנועות סיבוביות, עד קבלת מראה **מגורד גס** בכל השטח באופן אחיד. ניתן להשאיר מראה **משופשף** או ללחוץ קלות במאלדג' נירוסטה לקבלת מראה **מוחלק חלקי או מוחלק מלא**, במידה וממשיכים ללחוץ. לגימור **פצוע** עוברים עם מגרדת אגס. לגימור **מסורק**, לאחר השפשוף הראשון בספוג טייחים קשה, עוברים על פני השטח בתנועות מלמעלה למטה ולהפך. ניתן גם לעבד לגימור **מגורד** (קרץ פוץ).

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-5° C ואם צפוי גשם בשבוע שלאחר מכן. אין להרטיב או לאשפר את הווגה לאחר היישום.

**אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:** החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולארוז את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישיג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. **הערת כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.



ציפויים

**אמצעי זהירות בטיחות ובריאות:** החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. **הערת כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרוסזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי