



תו תקן 1731 מכון התקנים הישראלי

02/2020

סופר גמיש טקסטורה

גימור

גוון: כל גווני מניפת נירלט.
גימור: מט

נתונים טכניים

מכיל: תערובת אקרילית אלסטית על בסיס מים.
דילול: עד 7% במים.
כושר כיסוי מירבי*: 1.5-1.6 ק"ג/מ"ר (תלוי בטקסטורה)
עובי פילם יבש: 800-1200 מיקרון.
משקל סגולי מרחבי: 1.2-1.4 ק"ג לליטר.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7 מעלות צלזיוס, וכאשר צפוי גשם בטווח של 72 שעות.

זמני ייבוש

ייבוש למגע: 2 שעות
ייבוש בין השכבות: 3 שעות
ייבוש סופי: 24-48 שעות
(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו-80% לחות).

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

20,5 ק"ג

תיאור המוצר

ציפוי אקרילי גמיש לגישור על פני סדקים קיימים ולמניעת הופעת סדקים בקירות חיפויים. משמש לציפוי קירות חוץ בבנייה הפרטית והקבלנית ובבניינים המיועדים לשיפוץ, בהם קיימת תופעת סדיקה. מגשר על סדקים עד 1 מ"מ (תלוי בטקסטורה הרצויה). לאחר הייבוש נוצר משטח גמיש ועמיד לאורך שנים, הציפוי עמיד בפני קרינת UV. שכבת הציפוי נושמת ומעבירה אדי מים החוצה.

הכנת השטח

יש להסיר צבע ישן שאינו מחובר היטב לתשתית. יש לנקות את התשתית מכל חומר זר שאינו יציב ולצבוע שכבת יסוד פריימר 2X. תיקוני פגמים קלים יש למלא עם אלטק ויולט של נירלט (בתוספת 25% צמנט) כאשר יש להחליק את פני השטח. סדקים יש למלא עם מרק קיר גמיש בעזרת שפכטל, עד למרחק של 3 ס"מ מקצוות הסדק. יש לחזור ולצבוע בפריימר 2X על התיקונים לפני יישום סופר גמיש. סופר גמיש מופיע במספר טקסטורות: K1/4, K1/2, K1

הוראות יישום

סופר גמיש בטקסטורות K1/2, K1 ליישם בהתזת קומפרסור בלבד. K1/4 ניתן ליישם בהתזת קומפרסור או באמצעות רולר פרווה.
* הערה: מסוגל לגשר על סדקים עד 1 מ"מ בשימוש על פי מפרט מתאים ובעובי הנדרש.

ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ להבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשתוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידיים ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. **הערות כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

