



תו תקן 1945



מכון התקנים הישראלי

07/2021

אקווניר PU

גימור

גוון: כל גווני מניפת נירלט
גימור: מט

נתונים טכניים

צמיגות: $97\text{ku} \pm 10\%$
דילול: ניתן לדלל עד 10% במים.
כושר כיסוי מירבי: * כ- 10 מ"ר / ליטר.

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7 מעלות צלזיוס, וכאשר צפויות סופות חול או גשם בטווח של 72 שעות.

זמני ייבוש

בין השכבות: כ- 4 שעות
ייבוש סופי: 24 שעות
בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו- 80% לחות).

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

18 ליטר

תיאור המוצר

צבע פוליאוריתני על בסיס מים בברק מט, שפותח בטכנולוגיית USP לקבלת מראה חלק ואחיד של הקיר. המשמש לחידוש מבנים ישנים וצביעת מבנים חדשים. הצבע מעניק הגנה חיצונית מעולה, מסייע במניעת קליטת אבק, נוזל ליישום, מתייבש במהירות וללא ריח לוואי. הצבע מקנה למבנה מראה חדש, נקי ומהודר לאורך שנים. משמש לציפוי קירות חוץ, כגון: מבני בטון, שפריץ פסיפס, ושליכט צבעוני. במידת הצורך, ניתן ליישום גם על קירות פנים. המוצר נושא תו תקן 1945.

הכנת השטח

מבנים חדשים: לצביעת קירות מבטון או מטיח צמנטי, יש ליישם תחילה פריימר 2x או יסוד קושר לצבעוני. מבנים ישנים: יש להסיר אבק, לכלוך, חלקי צבע רופפים, שמנים או מלח, ע"י שטיפה עם מכונת לחץ מים גבוהה טרם היישום. יש להקפיד לייבש את הקירות באופן מוחלט לפני שכבת היסוד (הפריימר). לצביעת קירות מבטון, יש ליישם פריימר 2x או יסוד קושר לצבעוני. לפני צביעת קירות המכוסים פסיפס, אריחי קרמיקה ומשטחים קשי הדבקה, יש ליישם "יסוד לכל" של נירלט.

הוראות יישום

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ולצבוע שתי שכבות בעזרת מברשת / רולר / התזת איירלס. יש להמתין כשעתיים בין שכבה לשכבה (בתנאי מזג אוויר רגילים).

לפני צביעת קירות מבטון, יש ליישם פריימר 2x. קירות המכוסים פסיפס, אריחי קרמיקה ומשטחים קשי הדבקה, יש ליישם 'יסוד לכל' של נירלט. לאחר יישום 'יסוד לכל' של נירלט, יש ליישם את הצבע תוך 6 עד 24 שעות מסיום צביעת היסוד. זמן ייבוש בין השכבות צריך להיות כשעתיים. מומלץ להתייעץ עם יועץ טכני של נירלט טרם ביצוע העבודה.

הוראות ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון מיד לאחר השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לטוף היטב במים זורמים ולפנות ליועץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט.
הערות כלליות: אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמורים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי