



תו תקן 1945



מכון התקנים הישראלי

07/2021

אקווניר EXTERIOR

גימור

גוון: כל גווני מניפת נירלט
גימור: מט

נתונים טכניים

דילול: במים עד 30% .
כושר כיסוי מירבי*: כ- 12 מ"ר / ליטר.
צמיגות: $104ku \pm 10\%$

הגבלות

אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 7 מעלות צלזיוס, וכאשר צפויות סופות חול או גשם בטווח של 72 שעות.

זמני ייבוש

בין השכבות: שעתיים
ייבוש למגע: 1 שעה
ייבוש סופי: 24 שעות
(בתנאי אקלים של 20 מעלות צלזיוס ו- 80% לחות).

אחסנה

24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר ויבש.

אריזות

5, 18 ליטר

תיאור המוצר

צבע אקרילי אקווניר EXTERIOR על בסיס מים בגימור מט, שפותח בטכנולוגיית USP לקבלת מראה חלק ואחיד של הקיר. מותאם במיוחד לצביעת קירות חיצוניים ולאקלים הישראלי. בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד והסתרה מעולה, בעל עמידות גבוהה לקרינת UV, נושם ואינו נשחק. קל וידידותי ליישום, רחיץ, עמיד לאורך זמן ושומר על מראה חדש. אקווניר EXTERIOR נושא תו תקן ישראלי 1945. מותאם במיוחד לצביעה חיצונית של קירות, משטחי בטון, שפריץ חדש וחיידוש שפריץ ישן.

הכנת השטח

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר, כגון: צבע ישן, רופף ומתקלף, אבק, סיד, שמנים, מלח (ליד הים) וכו'. **מבנים ישנים:** יש לוודא שהצבע הישן שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית. חלקים רופפים יש להסיר באמצעות מכונת לחץ מים גבוה (150 אטמוספרות). יש להקפיד לייבש את הקירות היטב טרם יישום שכבת היסוד. לצביעת קירות מבטון או מטיח צמנטי, יש ליישם תחילה פריימר 2x. **מבנים חדשים:** לצביעת קירות מבטון או מטיח צמנטי, יש ליישם תחילה פריימר 2x או יסוד קושר לצבעוני.

הוראות יישום

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ולצבוע שתי שכבות בעזרת מברשת / רולר / התזת איירלס. יש להמתין כשעתיים בין שכבה לשכבה (בתנאי מזג אוויר רגילים).

הוראות ניקוי

כלים וידיים ניתן לנקות במים וסבון בתום השימוש.

אמצעי זהירות בטיחות ובריאות: החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן ולאורר את המקום היטב. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי. יש לשמור את האריזה סגורה היטב, לא לתלותה מהידית ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. **הערות כלליות:** אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ בעת כתיבת מפרשי עבודה ספציפית. * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמורים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי