



אקווניר EXTERIOR

צבע אקרילי על בסיס מים בגימור מט, שפותח בטכנולוגיית USP לקבלת מראה חלק ואחיד של הקיר. מותאם במיוחד לקירות חיצוניים ולאקלים הישראלי. בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד והסתרה מעולה, רחיצ ומתנקה בקלות ללא פגיעה במרקם הצבע, קל וידידותי ליישום, עמיד ושומר על הגוון לאורך זמן. נושם ובעל עמידות גבוהה בקרינת UV ושחיקה. אקווניר EXTERIOR נושא תו תקן ישראלי 1945, ידידותי לסביבה ובעל תו תקן ירוק. שימושים: מותאם במיוחד לצביעה חיצונית של קירות, משטחי בטון, שפריץ חדש וחיידוש שפריץ ישן.

הכנת השטח

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר, צבע ישן רופף ומתקלף, אבק, סיד, שמנים, מלח (ליד הים) וכו'. מבנים ישנים: יש לוודא שהצבע הישן שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית. חלקים רופפים יש להסיר באמצעות מכונת לחץ מים גבוה (150 אטמוספרות). יש להקפיד לייבש את הקירות היטב טרם יישום שכבת היסוד. לצביעת קירות מבטון או מטיח צמנטי, יש ליישם תחילה פריימר 2X. מבנים חדשים: ניתן לצבוע ישירות ללא צורך ביסוד חזת לאחר הכנה מתאימה (פרט למבנים בקו הים).

הוראות יישום

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ולצבוע שתי שכבות בעזרת מברשת/רולר/התזת איירלס. יש להמתין שעתיים בין שכבה לשכבה (בתנאי מזג אוויר רגילים).

דילול

יש לדלל במים עד 20% בגלילה/הברשה או עד 30% בהתזה.

כושר כיסוי מירבני*

כ-12 מ"ר / ליטר בשתי שכבות

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המירבי.

ייבוש**

למגע: כשעה. בין השכבות: כשעתיים. ייבוש סופי: 24 שעות.

** בתנאי אקלים של 25°C ו-80% לחות.

גודל אריזות	חיי מדף ואחסנה	ניקוי	הגבלות	רמת גימור	גוון
18,5 ליטר	24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.	כלים ידיים במים וסבון	אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C, וכאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח של 72 שעות.	מט	כל גווני מניפת נירלט



לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף ליעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמין ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאזהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.